

## PureTherm® 3001C

PVC Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

### Описание материалов:

PureTherm® 3001C is a clear, rigid PVC film which is also available in specialty tint.

It is designed for portion packaging of food products.

This film meets HPB and FDA food contact requirements and is listed in DMF-8668.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая четкость Высокая жесткость Саморегулирование		
Используется	Пищевая упаковка		
Рейтинг агентства	DMF 8668 FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг HPB (Канада) пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.34	g/cm <sup>3</sup>	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки <sup>1</sup>	127 to 1020	µm	
Холодное воздействие	Low		
Heat Distortion	75	°C	ASTM D1637
Ширина рулона <sup>2</sup>	< 106.70	cm	
Thermoforming Molding Temperature	100 to 175	°C	
Прочность на растяжение-MD (Yield)	50.0	MPa	ASTM D882
Скорость передачи кислорода (влажная) (23°C, 250 µm, 100% RH)	18.6	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM F1927
Передача водяного пара <sup>3</sup>	3.1	g/m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM E96
Свободная усадка	-4.0 to 4.0	%	ASTM D2732
NOTE			
1.	Thickness tolerance: ±10%		

- 
- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 2. | Roll width tolerance: $\pm 1.5$ mm |
| 3. | at 10 mil at 38°C, 90% RH          |
- 

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

