

Premier HD30H18

High Density Polyethylene

Premier Polymers, LLC.

Описание материалов:

Premier HD30H58 is a high density polyethylene resin suitable for stiff cast/blown film applications. Also can be used in an LLDPE blend. Meets all requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles intended for direct food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая плотность		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.958	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	0.45	g/10 min	
190°C/21.6 kg	30	g/10 min	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	1100	MPa	
TD	1380	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	34.5	MPa	
TD : Yield	13.8	MPa	
MD : Break	82.7	MPa	
TD : Break	37.9	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	420	%	
TD : Break	5.0	%	
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	10	g	
TD	800	g	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

