

SEQUEL® 1718 FP BLK

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Sequel 1718 FP BLK medium high melt flow, medium high flexural modulus, mineral-filled thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has an excellent balance of properties.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель	
Характеристики	Средняя степень жидкости	
Используется	Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹ (23°C)	1.05	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение ² (Yield, 23°C)	20.0	MPa
Флекторный модуль ³ (23°C)	1600	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	89.0	°C
NOTE		
1.	Method A	
2.	50 mm/min	
3.	2.0 mm/min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

