

LNP™ LUBRICOMP™ DFL28EG compound

40% стекло фрезерованные \ из стекловолокна

Polycarbonate

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP LUBRICOMP DFL28EG is a compound based on Polycarbonate resin containing Glass Fiber, PTFE, Milled Glass. Added features of this material include: Internally Lubricated.

Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound DFL-4028 EM MG

Product reorder name: DFL28EG

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наземное стекло \ стекловолокно		
Добавка	Ptfе лубрикант		
Характеристики	Смазка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.65	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	11000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	124	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.1	%	ASTM D638
Флекторный модуль	10500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	179	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	120	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	640	J/m	ASTM D4812
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	140	°C	ASTM D648

NOTE

1. 50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

