

## Badaprene® TPV 55A 1047

Polypropylene + EPDM Rubber

Bada AG

### Описание материалов:

Easy flowing injection moulding grade with high UV resistance, easy to be colored

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая цветность Хороший поток Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	55		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поток (Yield)	4.90	MPa	DIN 53505
Растяжимое удлинение-Поток (Break)	470	%	DIN 53505
Прочность на разрыв-Поток	17	kN/m	DIN 53505
Комплект сжатия (70°C, 24 hr)	36	%	DIN 53505

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat