

Greene 965

Acrylonitrile Butadiene Rubber

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Greene 965 is an Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) product. It is available in North America.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	78		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore A)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения ¹			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.20		
vs. Itself - Static	1.0		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D1414
50% Strain	2.90	MPa	
100% Strain	6.89	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	25.4	MPa	ASTM D1414
Удлинение при растяжении (Break)	240	%	ASTM D1414
Комплект сжатия			ASTM D395
135°C, 70 hr ²	15	%	
135°C, 70 hr ³	13	%	
135°C, 70 hr ⁴	34	%	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение			ASTM D471
135°C, 70 hr, in MIL-H-5606	-17	%	
135°C, 70 hr, in MIL-H-83282	6.0	%	
Изменение максимального удлинения			ASTM D471
135°C, 70 hr, in MIL-H-5606	2.0	%	
135°C, 70 hr, in MIL-H-83282	-4.5	%	
Изменение твердости дюрометра			ASTM D471
135°C, 70 hr, in MIL-H-5606	-2.0		
135°C, 70 hr, in MIL-H-83282	0.0		
Изменение объема			ASTM D471

135°C, 70 hr, in MIL-H-5606	14	%	
135°C, 70 hr, in MIL-H-83282	5.5	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	1.8E-5	cm/cm/°C	ASTM E228
Service Temperature	-48 to 81	°C	
Резиновая классификация ⁵	HNBR		
Прочность на разрыв-Bie B	48.2	kN/m	ASTM D624
Защитный чехол для мобильного телефона 10/50	-26	°C	ASTM D1329

NOTE

1. Method C
2. in MIL-H-83282 - 25% Deflection
3. in MIL-H-5606 - 25% Deflection
4. in Air - 25% Deflection
5. ASTM D1418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

