

## MTM® 28S-6

Арамидное волокно; Углеродное волокно; Стекловолокно

Ероху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

### Описание материалов:

MTM® 28S-6 is a 120°C (248°F) curing epoxy resin formulated for tube rolling applications.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Арамидное волокно Углеродное волокно Стекловолокно
Характеристики	Автоклавный Термическое лечение
Используется	Стержни Трубка
Внешний вид	Доступные цвета
Формы	Ткань
Метод обработки	Пресс-форма Вакуумная формовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес <sup>1</sup>	1.23	g/cm <sup>3</sup>
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла <sup>2</sup>	115	°C

NOTE	
1.	Cured resin
2.	DMA E' onset Tg, 1 hour at 120°C (248°F)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

