

ELASTOSIL® R 420/70

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extruded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Cable, general purpose, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация

Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая прочность на разрыв

Используется	Автомобильные Приложения
	Уплотнение
	Прокладки
	Применение питьевой воды
	Профили
	Уплотнения
	Клапаны/Детали Клапана
Применение проводов и кабелей	

Метод обработки	Каландрирование
	Прессформа сжатия
	Экструзия
	Пресс-форма
	Экструзионный профиль
Провод и кабель экструзии	

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Цвет	Clear/Transparent		
------	-------------------	--	--

Плотность	1.19	g/cm ³	ISO 1183
-----------	------	-------------------	----------

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суше (Shore A)	70		DIN 53505
-----------------------------	----	--	-----------

Прочность на растяжение	9.00	MPa	DIN 53504
-------------------------	------	-----	-----------

Удлинение при разрыве	650	%	DIN 53504
Комплект сжатия	63	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	48.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	46	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat