

Promyde® B30 U

Polyamide 6

NUREL, S.A.

Описание материалов:

Promyde B30 U is a Polyamide 6 flame retardant, UL certified, heat stabilised, nucleated and lubricated.

CHARACTERISTICS

Promyde B30 U is an improved flame retardant polyamide 6, UL certified, heat stabilized, lubricated and nucleated for fast cycle injection moulding. Its main characteristics are easy flowing, easy mould filling and very fast cooling time whilst maintaining excellent polyamide 6 mechanical properties.

APPLICATIONS

Due to its improved Glow Wire Flammability Index of 960°C, easy flow characteristics and very fast cooling time; Promyde B30 U is suitable for multi cavity and single cavity injection moulding of flame resistant parts such as components used in automotive, electrical, electronics, or technical parts.

Главная Информация				
UL YellowCard	E341743-101216689			
Добавка	Нуклеативный агент Стабилизатор тепла Смазка Огнестойкий			
Характеристики	Ядро Цикл быстрого формования Хорошая производительность формования Хорошая мобильность Термическая стабильность Смазка Хорошая производительность при потере Огнестойкий			
Используется	Электрическое/электронное применение Электрические компоненты Инженерные аксессуары Применение в автомобильной области			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.13	--	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (275°C/5.0 kg)	145	--	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка				
Vertical flow direction	0.80 - 1.1	--	%	

Flow direction	0.90 - 1.1	--	%	
Поглощение воды				ISO 62
Saturated, 23°C	9.5	--	%	ISO 62
Equilibrium, 23°C, 50% RH	3.0	--	%	ISO 62
Номер вязкости	145	--	cm ³ /g	ISO 307
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	3300	1100	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield, 23°C)	85.0	40.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	3.5	25	%	ISO 527-2/50
Номинальное растяжение при разрыве (23°C)	18	> 50	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹ (23°C)	2800	1000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ² (23°C)	110	30.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	5.0	30	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break	No Break		ISO 179/1eU
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, not annealed	187	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	65.0	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления (DSC) ³	222	--	°C	ISO 3146
Линейный коэффициент теплового расширения				ISO 11359-2
Flow: 23 to 80°C	7.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Lateral: 23 to 80°C	1.0E-4	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13	1.0E+10	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+15	1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.50	7.00		IEC 60250
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.030	0.30		IEC 60250

Comparative Tracking Index	600	--	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	V-2	--		UL 94
Индекс воспламеняемости провода свечения (1.50 mm)	960	--	°C	IEC 60695-2-12
Температура зажигания провода свечения (1.50 mm)	775	--	°C	IEC 60695-2-13
Иньекция	Сухой	Единица измерения		
Температура сушки	< 50.0		°C	
Время сушки	4.0 - 6.0		hr	
Температура обработки (расплава)	250 - 270		°C	
Температура формы	40.0 - 80.0		°C	
Скорость впрыска	Moderate-Fast			
Инструкции по впрыску				
Back Pressure: moderate				
NOTE				
1.	2.0 mm/min			
2.	2.0 mm/min			
3.	10°C/min			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

