

Generic SEPS

Styrene Ethylene Propylene Styrene Block Copolymer

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic SEPS

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.878 to 1.08	g/cm ³	ISO 1183
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 23°C)	0.400 to 3.40	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield, 23°C)	4.30 to 16.7	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	100 to 1200	%	ISO 37

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

