

## Sofprene T® 550100A65

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

SO.F.TER. SPA

### Описание материалов:

Sofprene T® 550100A65 is a Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer (SBS) material. It is available in Europe, Latin America, or North America for injection molding. Primary attribute of Sofprene T® 550100A65: REACH Compliant.

### Главная Информация

Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	66		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	8	%	ASTM D412
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	1.60	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	2.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	380	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	16.0	kN/m	ASTM D624

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	160	°C
Средняя температура	170	°C
Передняя температура	180	°C
Температура сопла	185	°C
Температура формы	20.0 to 40.0	°C

### NOTE

1.	Die C
2.	Die C
3.	Die C
4.	Die C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

