

## Karina BLACK PVC COMPOUND 751-48/ 1-BYR-IS (\*)

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

PVC COMPOUND CLASS 70C (ST1) FLEXIBLE AT LOW TEMPERATURES RECOMMENDED FOR ELECTRICAL FLEXIBLE CABLES JACKETING AND COAXIAL CABLES JACKETING. ALSO SUITABLE FOR AUTOMOTIVE CABLES JACKETING CLASS +105C/-40C (WHEN NOT REQUIRED TO BE LEAD FREE).

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Кабельный кожух		
	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.27 to 1.33	g/cm <sup>3</sup>	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.820 to 0.780		ME 12
Цвет b	-1.37 to 0.230		ME 12
Color L	25.8 to 27.4		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	73 to 77		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 14.7	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 300	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 14.7	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 250	%	IEC 60811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -45.0	°C	ASTM D746
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 240 hr at 135°C		
3.	Aged in Air for 240 hr at 135°C		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

