

Exelene® PET IV 80

Polyethylene Terephthalate

Montachem International, Inc.

Описание материалов:

Applications:

Bottles for Carbonated Soft Drink and Mineral Water.

Characteristics:

The Exelene resin PET IV 80 meets the requirements of section 177.1630, paragraph C, from chapter 21 denominated "Olefin Polymers" from the Code of Federal Regulations of the FDA, to be utilized with direct food contact.

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
Используется	Бутылки
	Приложения для обслуживания пищевых продуктов
	Неспецифические пищевые приложения
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1630
Метод обработки	Литье под давлением
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.40	g/cm ³	ASTM D1505
Видимая плотность	0.82 to 0.90	g/cm ³	ASTM D1895
Поглощение воды (Saturation)	< 0.30	%	Karl Fisher
Ацетальдегид	< 1.0	ppm	
Цвет b	< 1.00		
Внутренняя вязкость	0.60 to 1.0	dl/g	ASTM D4603

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	241 to 245	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

