

Globalprene® 3566F

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.

Описание материалов:

Globalprene® 3566F is a Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer (SBS) material. It is available in Asia Pacific or North America.

Important attributes of Globalprene® 3566F are:

REACH Compliant

RoHS Compliant

High Strength

Copolymer

Linear Polymer Structure

Typical applications include:

Additive/Masterbatch

Adhesives/Tapes

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | <p>Блок сополимер</p> <p>Высокая прочность</p> <p>Высокая прочность на растяжение</p> <p>Линейная полимерная структура</p> <p>Низкая вязкость</p> | | |
| Используется | <p>Клеи</p> <p>Модификация асфальта</p> <p>Модификация пластмасс</p> | | |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.930 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Содержание золы | 0.30 | % | ASTM D5667 |
| Содержание Стирола | 30 | % | ASTM D5775 |
| Летучее вещество | 0.25 | % | ASTM D5668 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 69 | | ASTM D2240 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

