

Geon™ Vinyl Flexible D9501 NATURAL

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

A highly filled PVC Compound for extrusion applications.

Главная Информация			
Характеристики	Низкий блеск		
Используется	Применение конструкции		
	База бухты		
	Протектор лестницы		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.89	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	4.72	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	240	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	35	%	ASTM D395B
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-30.6	°C	ASTM D746
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	179 to 182	°C	
NOTE			
1.	Type IV, 510 mm/min		
2.	Type IV, 510 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

