

## LONGLITE® PMC T377J

Phenolic

CCP Group

### Описание материалов:

PMC-T377J Black Phenolic is a two-stage, general purpose molding material offering excellent mold process-ability and optimized Cure cycles. Typical applications include gas meter parts, houseware appliance part and electrical applications, etc.

Главная Информация				
UL YellowCard	E59481-246764			
Характеристики	Быстрое лечение			
	Общее назначение			
	Хорошая плавность			
Используется	Электрические детали			
	Электрическое/электронное применение			
	Товары для дома			
Номер файла UL	E59481			
Внешний вид	Черный			
Формы	Гранулы			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.41	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, JIS K7112	
Формовочная усадка	1.1	%	JIS K6915, ASTM D955	
Поглощение воды				
	24 hr	0.30	%	ASTM D570
	23°C, 24 hr	0.30	%	JIS K6911
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Прочность на растяжение	56.0	MPa	ASTM D638, JIS K6911	
Flexural Strength	95.0	MPa	ASTM D790, JIS K7203	
Прочность на сжатие	210	MPa	ASTM D695, JIS K6911	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Ударная сила Шарпи				
	--	3.4	kN/m	ASTM D256
	--	3.4	kN/m	JIS K7111
Izod Impact				
	--	2.9	kN/m	ASTM D256
	--	2.9	kN/m	JIS K6911

Срок годности	12	month	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	170	°C	ASTM D648, JIS K7207
RTI Elec	150	°C	UL 746
RTI Imp	150	°C	UL 746
RTI Str	150	°C	UL 746
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Сопротивление громкости	1.0E+12	ohms-cm	ASTM D257, JIS K6911
Диэлектрическая прочность	11	kV/mm	ASTM D149, JIS K6915
Дуговое сопротивление	PLC 7		ASTM D495
Сравнительный индекс отслеживания (CTI)	PLC 4		UL 746
Insulation Resistance			
-- 1	1.0E+10	ohms	ASTM D257
-- 2	1.0E+10	ohms	JIS K6915
-- 3	1.0E+8	ohms	ASTM D257
-- 4	1.0E+8	ohms	JIS K6915
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость (3.00 mm)	V-0		UL 94
<b>NOTE</b>			
1.	(N)		
2.	(N)		
3.	(B)		
4.	(B)		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

