

ALFATER XL® A65I 2GP0050

Thermoplastic Vulcanizate

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALFATER XL® A65I 2GP0050 is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of ALFATER XL® A65I 2GP0050 include automotive, caps/lids/closures, construction applications, engineering/industrial parts and furniture.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Good Weather Resistance

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Щелочестойкие Хорошая устойчивость к погоде Устойчивость к озону | | |
| Используется | Автомобильные Приложения Колпачки Применение конструкции Мебель Ручки Ручки Уплотнения | | |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.950 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 65 | | ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain) | 2.70 | MPa | ISO 527-2 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break) | 5.40 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 420 | % | ISO 37 |
| Tear Strength | 25 | kN/m | ISO 34-1 |
| Комплект сжатия ¹ (100°C, 22 hr) | 39 | % | ISO 815 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Service Temperature | -40 to 125 | °C |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения |
| Температура сушки-Осушитель сушилка | 70.0 to 80.0 | °C |
| Время сушки-Осушитель сушилка | 2.0 to 4.0 | hr |
| Температура обработки (расплава) | 195 to 215 | °C |
| Температура формы | 10.0 to 70.0 | °C |
| Скорость впрыска | Fast | |
| NOTE | | |

1. 25%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat