

Keyflex® BT HB9255D

Thermoplastic Copolyester Elastomer

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

Description

Medium Modulus, Black Color

Application

Air duct, Hose & Tubing

Главная Информация	
Используется	Шланг Трубка
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.60	%	ASTM D570

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 23°C, Injection Molded)	47		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break, 23°C, 2.00 mm, Injection Molded)	34.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break, 23°C, 2.00 mm, Injection Molded)	1000	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³ (23°C, 6.40 mm, Injection Molded)	196	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-40°C, 6.40 mm, Injection Molded	150	J/m	
23°C, 6.40 mm, Injection Molded	No Break		

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, 6.40 mm, Injection Molded)	70.0	°C	ASTM D648
Пиковая температура плавления	220	°C	ASTM D3418

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	80.0 to 90.0	°C
Время сушки	3.0 to 4.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	< 0.010	%
Зона цилиндра 1 темп.	220 to 240	°C
Зона цилиндра 2 температура.	230 to 250	°C
Зона цилиндра 3 темп.	230 to 250	°C
Зона цилиндра 4 темп.	230 to 250	°C
Температура адаптера	230 to 250	°C
Температура расплава	220 to 250	°C
Температура матрицы	220 to 260	°C

NOTE

1. 50 mm/min
2. 50 mm/min
3. 15 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

