

S&E; Wire & Cable GA-1042LF

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

UL bulletinized PVC based compound, suitable for injection molding application.

| Главная Информация | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Применение проводов и кабелей | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.32 to 1.38 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shore A | 94 | | |
| Shore A, 3 sec | 87 to 93 | | |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain) | 11.7 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 18.3 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 310 | % | ASTM D412 |
| Старение | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Изменение прочности на растяжение в воздухе (136°C, 168 hr) | 10 | % | UL Unspecified |
| Изменение максимального удлинения в воздухе (136°C, 168 hr) | -19 | % | UL Unspecified |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -18.0 | °C | ASTM D746 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 26 | % | ASTM D2863 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

