

## **MERICAN® -9709**

Polyester Alloy

Huachang Polymer Co., Ltd.

## Описание материалов:

MERICAN-9709 is an ORTHO type unsaturated polyester resin, offering excellent mechanical properties and high elongation.

**PROPERTY** 

Can be weather resistant when UV inhibitor added.

Can be fire-retardant when fillers added.

Lloyd's Registered.

Complies with FDA regulation 21 CFR 177.2420 when properly formulated and cured, for repeated use in food contact materials.

**APPLICATION** 

FRP boats, such as fishing boat, marine/yacht, life boat, etc.

Tanks, pipes and various glass fiber and carbon fiber reinforced plastic products.

Can be used in filament winding, pultrusion, spray-up and hand lay-up process.

| Главная Информация |  |
|--------------------|--|
| Добавка            | UV Stabilizer                                      |
| Характеристики     | Приемлемый пищевой контакт                         |
|                    | Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению |
|                    | Хорошая устойчивость к погоде                      |
|                    | Высокое удлинение                                  |
|                    | Ортофталиновая                                     |
|                    |  |
| Используется       | Морское применение                                 |
|                    | Трубопроводы                                       |
|                    | Резервуары   |
|                    | Оборудование для водных видов спорта               |
|                    |  |
| Внешний вид        | Прозрачный-светло-желтый                           |
| Метод обработки    | Намотка нити                                       |
|                    | Ручная укладка                                     |
|                    | Пультрузия   |
|                    | Распыление   |
|                    |  |

| Физический                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Кислотная ценность              | 20.00 to 25.00       | mg KOH/g          |                 |
| Содержание твердых веществ      | 60 to 66             | %                 |                 |
| Термическая стабильность (80°C) | > 1                  | day               |                 |
| Gel Time (25°C)                 | 10.0 to 20.0         | min               |                 |
| Gel to Peak                     | 5.0 to 10.0          | min               |                 |
| Пик Exotherm                    | 160 to 180           | °C                |                 |



| Твердость  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость барколя  | 40                   |                   | ASTM D2583      |
| Механические   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения  | 3800                 | МРа               | ASTM D638       |
| Прочность на растяжение                                      | 70.0                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)                             | 3.4                  | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль  | 3400                 | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength  | 110                  | MPa               | ASTM D790       |
| Тепловой   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке<br>(1.8 MPa, Unannealed) | 80.0                 | °C                | ASTM D648       |
| Термокомплект  | Номинальное значение | Единица измерения |                 |
| Терморегулирующая вязкость (25°C)                            | 300 to 500           | сР                |                 |

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

