

## Axiall PVC 9209

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Georgia Gulf 9209 is a food grade compound containing excellent optical and processing characteristics. It is suitable for use in a variety of food, cosmetic and general purpose packaging applications.

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-516365		
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая		
Используется	Косметическая упаковка		
	Упаковка		
	Пищевая упаковка		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2690	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	43.4	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	79.3	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C, 3.18 mm	960	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	140	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	185	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed)	62.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (3180 μm)	80.0	%	ASTM D1003
Haze (3180 μm)	5.0	%	ASTM D1003
Дополнительная информация			

Equilibrium Torque, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57 g Charge; 60/43 rpm: 1400 m-gStability Time, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57 g Charge; 60/43 rpm: 36 min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

