

## Hapweld™ 38

Thermoplastic

Hapco Inc.

### Описание материалов:

Similar in most characteristics to HAPWELD 36 A/B, mix ratio, clarity, etc., but also has the ability to gel and cure very quickly (gel time, 5-10 minutes). May be used in all the same type applications as HAPWELD 36 and should be used when either a faster set or cold cure is required. In some applications, the need for exotic holding fixtures, or large amounts of storage or "rack space", is eliminated. May be used in high production applications.

Главная Информация			
Характеристики	Bondability		
	Быстрое лечение		
	Высокая четкость		
	Обрабатываемый		
Используется	Клеи		
	Ткани		
	Заполнение приложений		
	Наполнитель для ремонта		
Внешний вид	Прозрачный янтарь		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Вес-На галлон	4300	g	
Service Temperature	-73 to 71	°C	
Gel Time			
-18°C	6.0 to 8.0	hr	
0°C	3.0 to 4.0	hr	
10°C	0.5 to 0.8	hr	
21°C	0.3	hr	
38°C	0.1	hr	
Work Time <sup>1</sup>	4.0 to 6.0	min	
Время лечения (21 °C)	30.0	min	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость дюрометра (Shore D)	78		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	53.8	MPa	
Прочность сдвига	17.2	MPa	ASTM D732

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопrotивление громкости (25°C)	1.0E+11	ohms-cm
Диэлектрическая постоянная (25°C)	4.10	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 1.0, Mix Ratio by Volume: 1.0	
Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0, Mix Ratio by Volume: 1.0	
Терморегулирующая вязкость	6000	cP

#### NOTE

1. Depending on mix ratio. Longest working life is at 2 parts A to 1 part B, and the shortest is at 1:1 mixing ratio.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat