

CENUSIL® M 380

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Mold Making, Plastics and Rubber Processing

Mold Making, Mold Making

Главная Информация

Используется	Изготовление пресс-форм Прототипирование
--------------	---------------------------------------------

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Плотность	1.20	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость			
--	15	Pa·s	ISO 3219
--	15	Pa·s	Brookfield

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	15		ISO 868
Прочность на растяжение	3.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	300	%	ISO 37
Tear Strength	10.0	kN/m	ASTM D624B
Linear Shrinkage	0.60	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

