

SQUARE® LIM1962-60A/B

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

Описание материалов:

UL-94-V0 grade liquid silicone rubber material for flame-retardant

Product Description

2-part liquid silicone rubber up to UL-94-V0 grade, catalyzed by platinum.

Key Features

Excellent thermal and cold stability up to the flame-retardant standard of UL-94-V0, outstanding resistance to ageing.

The safe operating period is 5 days under airproof condition and 20 after mixing component A and B, the safe operating period will decrease with the increasing of the temperature.

Applications

High voltage cap of TV set, ignition cord and high voltage cap of auto.

Главная Информация			
Характеристики	Термическая стабильность, хорошая Огнестойкий		
Используется	Электрическое/электронное применение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	2.0	%	JIS K6301
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение ¹	5	%	ASTM D412
Прочность на растяжение	6.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D412
Tear Strength ²	20.0	kN/m	ASTM D624
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-0	UL 94	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (20°C)	7200	min	
Срок годности	52	wk	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Цвет			
-- ³	Black		
-- ⁴	Clear/Transparent		
NOTE			
1.	C mould		

2.	B mould
3.	Part B
4.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

