

## Generic PS (HIPS) - Glass Fiber

Стекловолокно

High Impact Polystyrene

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PS (HIPS) - Glass Fiber  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17 to 1.18	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.20 to 0.26	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, 23°C)	51.0 to 89.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	3790 to 11400	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	88.7 to 98.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	36 to 65	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	150 to 210	J/m	ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat