

## Axiall PVC 19463

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

RoHS compliant. Recognized by UL for THWN-2 all sizes and colors, Oil II and 720 hr. sr. CSA certified for TWN75, T90 Nylon, TEWN, TEW, AWM, 105C, 600V, FT1, FT2, TR-32 and TR64

Главная Информация			
Характеристики	Маслостойкий Устойчивость к солнечному свету (720 часов)		
Используется	Кабельный кожух Наружное применение		
Типы проводов	AWM FT-1 TEW TEWN THWN-2 TWN75		
Рейтинг агентства	CSA TR32 CSA TR64 CSA неуказанный рейтинг UL II оценка масла		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30 to 1.34	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 3 sec)	46		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	16.2	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	24.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>1</sup> (136°C, 168 hr)	-13	%	UL 1581

Изменение максимального удлинения <sup>2</sup> (100°C, 96 hr, in Oil)	-20	%	UL 1581
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура ломкости	-21.0	°C	ASTM D746
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Индекс кислорода	31	%	ASTM D638
<b>Дополнительная информация</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Сопrotивление солнечному свету	720.0	hr	UL Unspecified
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	191	°C	
<b>NOTE</b>			
1.	30 mil slabs		
2.	30 mil slabs		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

