

Geon™ Vinyl Flexible XV3683

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible XV3683 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion, injection molding, or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Flexible XV3683 include hose/tubing, engineering/industrial parts and sealing applications. Primary characteristic: wear resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию		
Используется	Прокладки Шланг Профили Уплотнения Трубка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	77		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Break	12.3	MPa	
100% Strain	6.55	MPa	
Удлинение при растяжении ² (Break)	400	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ³	109	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-33.9	°C	ASTM D746
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Летучие потери ⁴ (105°C, 1.91 mm)	0.20	%	ASTM D1203B
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	193 to 199	°C	

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	177 to 182	°C

NOTE

- | | |
|----|---------------------|
| 1. | Type IV, 510 mm/min |
| 2. | Type IV, 510 mm/min |
| 3. | Die C, 510 mm/min |
| 4. | Method A |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat