

Manner Flexible PVC X3714

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Profile extrusion compound suitable for dual extrusion with rigid PVC. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive General purpose tubing and profile extrusion.

Главная Информация	
Используется	Профили Трубка
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Кокэструзия Экструзия Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38 to 1.42	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	86		
Shore A, 15 sec	78		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
1.52 mm	15.9	MPa	
100% Strain, 1.52 mm	7.07	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 1.52 mm)	330	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-25.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

