

Paraclean® 33L35

Acrylonitrile Butadiene Rubber

INSA

Описание материалов:

Description:

"Clean" Low volatility nbr for injection molding.

Fast curing.

Low water absorption.

Low corrosion.

Cold polymerized.

Non staining stabilizer.

Applications:

Injection molded products.

O-rings, seals, gaskets, grommets, and diaphragms.

Sponge.

Blends with pvc.

Главная Информация

Характеристики	Быстрое лечение
	Низкое поглощение воды
	Устойчивый к пятнам

Используется	Смешивание
	Диафрагмы
	Прокладки
	Прокладки Уплотнения

Метод обработки	Литье под давлением
-----------------	---------------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.990	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	28 to 42	MU	ASTM D1646
Содержание ACN-Скрепленный	31.5 to 34.5	wt%	Internal Method
Содержание золы	< 0.8	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 1.0	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

