

Sumikon® PM-725 (Type: J Black)

Графитовое волокно

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMIKON PM-725 Type J Black is a Graphite molding compound based on Phenolic Novolac polymer. It is supplied in the form of Granular/Molding Powder for Molding.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный материал из графитового волокна
Внешний вид	Черный
Формы	Порошок Частицы
Метод обработки	Литье из смолы Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.65	g/cm ³	JIS K6911
Формовочная усадка-Поток	0.30	%	JIS K6911
Поглощение воды (Equilibrium)	0.030	%	JIS K6911

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	40.0	MPa	JIS K6911
Flexural Strength	65.0	MPa	JIS K6911

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	1.6	kJ/m ²	JIS K6911

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	170	°C	JIS K6911

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

