

PAPET COOL

Polyethylene Terephthalate

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

PAPET COOL can be applied to a wide range of packaging products.

Excellent processability and optical clarity

High stress crack resistance and toughness

Good thermal stability and low acetaldehyde content

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая технологичность Хорошая термическая стабильность Хорошая прочность Высокая четкость Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Бутылки Упаковка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.39 to 1.41	g/cm ³	ASTM D1505
Ацетальдегид	< 1.0	ppm	WI-QS-S07
Цвет b	< 1.00		ASTM D6290
Color L	81.0 to 89.0		ASTM D6290
Внутренняя вязкость	0.74 to 0.84	dl/g	ASTM D4603
Карбоксил Конечные группы	< 30.0	eq/ton	WI-QS-S03
Размер чипа	1.30 to 1.70	g/100 pellets	WI-QS-S06
Диэтиленгликоль	< 1.5	wt%	WI-QS-S04
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	242 to 248	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

