

Braskem PE LH-218

Linear Low Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

LH218 is a LLDPE Hexene copolymer produced by Braskem. It shows a good balance between optical properties, mechanical properties (Mainly stretchability), sealability and processability. Very low gel contained.

Additive:

Slip Absent

Antiblock Absent

Applications:

Stretch films; Liners; LDPE and HDPE blends; packages for general use;

Process:

Cast Film Extrusion

Главная Информация	
Характеристики	Низкая плотность Низкоскоростная затвердевающая точка Сополимер Оптическая производительность
Используется	Пленка Применение проводов и кабелей Смешивание Универсальный
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионная пленка Литая пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.916	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.3	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Break, 25 µm	40.0	MPa	ASTM D882
TD: Break, 25 µm	40.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Break, 25 µm	1200	%	ASTM D882

TD: Break, 25 µm	1500	%	ASTM D882
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant, MD : 25 µm	210	MPa	ASTM D790
1% Secant, TD : 25 µm	240	MPa	ASTM D790
Ударное падение Dart (25 µm)	110	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	240	g	ASTM D1922
TD : 25 µm	520	g	ASTM D1922

Оптический	Номинальное значение	Метод испытания
Блеск (60°, 25.0 µm)	17	ASTM D2457

Инструкции по экструзии

Blown Film Extrusion: Temperature profile: 150 to 250°C Screen package: 40/60/40 blend Screen package: 40/40 100% pure Mass temperature: 230 °C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

