

APEX® 586

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX®586 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is injection molding. APEX®The main features of the 586 are: ROHS certification.

Typical application areas include:

Wire and cable

Hose

Главная Информация			
Характеристики	Универсальный		
Используется	Проволочная оболочка Фитинги для труб		
Типы проводов	SPT-1 SPT-2		
Рейтинг агентства	UL 498 UL 62		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	19.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	50.0	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-29.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	3.0E+11	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Индекс кислорода	24	%	ASTM D2863
------------------	----	---	------------

Дополнительная информация

□□□□□□□□□□:60 °C□□□□□□□□,UL 1581,□□□□,7□,100°C:77 % □□□□□□□□,UL 1581,□□□□,7□,100°C: 108 %

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Температура расплава	182	°C
----------------------	-----	----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat