

## Naxel PC43

Polycarbonate

Custom Resins Group

### Описание материалов:

General purpose, UV stabilized polycarbonate molding resin

Has the high impact resistance and heat resistance typical of polycarbonate, while adding a UV stabilizer package for improved weatherability

Suitable for enclosures and housings, trim panels, and consumer items that may experience increased light exposure

Главная Информация	
Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Общее назначение
	Хорошая устойчивость к погоде
	Высокая термостойкость
	Высокая ударопрочность
Используется	Потребительские приложения
	Общее назначение
	Корпуса

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.60	%	ASTM D955
Вязкость	12 melt flow		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	62.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	100	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2240	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	800	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	129	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

