

DynaMix™ 2044-SGB-D

Стеклянная бусина

Polyamide

Polymer Dynamix

Описание материалов:

Glass Bead Filled Nylon

Features:

Excellent Chemical Resistance

Low Density

Good Dimensional Stability

Excellent Processability

Applications:

Automotive

Small Appliances

Industrial

| Главная Информация | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Наполнитель/армирование | Стеклянная бусина |
| Характеристики | Хорошая химическая стойкость |
| | Хорошая стабильность размеров |
| | Хорошая технологичность |
| | Низкая плотность |
| Используется | Компоненты прибора |
| | Приборы |
| | Автомобильные Приложения |
| | Промышленное применение |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.39 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Поглощение воды (24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 5520 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 82.7 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 5690 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 145 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm) | 69 | J/m | ASTM D256 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

