

## Statimax 820

Polybenzimidazole

Polymics, Ltd.

### Описание материалов:

Polybenzimidazole (PBI), Electrostatic Dissipative (ESD)

Главная Информация			
Характеристики	Защита от ЭСР		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.46	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.40	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	7600	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	180	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	9000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	240	MPa	ASTM D790
Компрессионный модуль	7600	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие	410	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	438	°C	ASTM D648
Температура перехода стекла	427	°C	ASTM D3418
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+6 to 1.0E+8	ohms	ASTM D257

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

