

Geon™ BIO RA551S

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

A Cellular flexible vinyl formulated to achieve a minimum level of 25% bio-based content and classified as a PolyOne Sustainable Solution

Главная Информация			
Характеристики	Расширяемый Не-фталатный пластификатор		
Используется	Обувь Спортивные товары		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			ASTM D792
-- 1	0.758	g/cm ³	
-- 2	1.10	g/cm ³	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра ³ (Shore A, 15 sec)	50		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Break	7.58	MPa	
100% Strain	3.10	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	410	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости ⁴	-45.0	°C	ASTM D746
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	166 to 171	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	160 to 166	°C	

NOTE	
1.	Blown test specimen(24 hrs. @ 90C.)
2.	Solid test specimen
3.	Solid test specimen.

4.

Solid test specimen

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

