

Karina CLEAR PVC COMPOUND -E 80/306-IS-RG

Rigid Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

CLEAR RIGID PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR BLOW MOLDING APPLICATIONS. IT IS SUPPLIED IN PELLET FORM AND SHOULD BE PROCESSED AT MODERATELY HIGH TEMPERATURES (170-185C).

Главная Информация			
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвухное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.31 to 1.37	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Heat Deflection Temperature	> 59	°C	ASTM D648
Clearness	OK		ME 03
Крутящий момент	45.0		ME 37
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	78 to 82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 34.3	MPa	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 24	J/m	ASTM D256A
NOTE			
1.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

