

## TECHNOGRAN® PPO GF FR BLK

Стекловолокно

Polyolefin

Eurocompound Polymers

### Описание материалов:

TECHNOGRAN® PPO GF FR BLK is a Polyolefin material filled with glass fiber. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of TECHNOGRAN® PPO GF FR BLK are:

Flame Retardant

Good Processability

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая технологичность		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.25 to 1.33	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (280°C/5.0 kg)	2.0 to 8.0	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.20	%	Internal Method
Содержание золы	10 to 20	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3860 to 4660	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	57.0 to 67.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	2.0 to 4.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2670 to 3270	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	24 to 34	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

