

DEXFLEX® E756-1 BLK

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Dexflex E756-1 BLK is an unfilled PP TPO copolymer with excellent impact resistance.

Главная Информация		
Используется	Автомобильные внутренние детали	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	0.900	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Yield)	14.0	MPa
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tear Strength	100	kN/m

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat