

## GAPEKK™ 3200P

Polyetherketoneketone

Gharda Chemicals Ltd.

### Описание материалов:

Product Details: Ultra High performance thermoplastic polymer, unfilled Polyether Ketone Ketone (PEKK), semi crystalline, powder for compounding, standard flow, suitable for food contact applications, color natural white.

| Главная Информация                          |  |                   |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики                              | Приемлемый пищевой контакт<br>Хороший поток<br>Полукристаллический |                   |                 |
| Внешний вид                                 | Белый  |                   |                 |
| Формы                                       | Порошок  |                   |                 |
| Метод обработки                             | Уплотнение   |                   |                 |
| Физический                                  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая плотность                           | 0.15   | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D1895B     |
| Распределение размеров частиц-D(100)        | < 300.0  | µm                |                 |
| Термическая стабильность-Нааке <sup>1</sup> | 20   | min               |                 |
| Тепловой                                    | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура непрерывного использования      | 300  | °C                | UL 746B         |
| Температура перехода стекла                 | 176  | °C                | ASTM D3418      |
| Температура плавления                       | 396  | °C                | ASTM D3418      |
| Воспламеняемость                            | Номинальное значение   | Метод испытания   |                 |
| Огнестойкость (0.800 mm)                    | V-0  | UL 94             |                 |

### NOTE

1. GSRF 05/420°C, 60 rpm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat