

Generic NBR

Acrylonitrile Butadiene Rubber

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic NBR
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.957 to 1.01	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney	27 to 85	MU	ASTM D1646
Скрепленный стирол	27.7 to 41.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	66 to 77		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain, 23°C)	6.30 to 18.3	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	23.5 to 29.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	450 to 690	%	ASTM D412
Tear Strength (23°C)	56.3 to 62.1	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия	53 to 60	%	ASTM D395

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat