

## Laprene® 830000913

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

SO.F.TER. SPA

### Описание материалов:

Laprene® 830000913 is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) material. It is available in Europe, Latin America, or North America for extrusion. Primary attribute of Laprene® 830000913: REACH Compliant.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	62		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	6	%	ASTM D412
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	1.60	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	8.20	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	820	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	32.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>5</sup> (70°C, 22 hr)	42	%	ASTM D395B
NOTE			
1.	Die C		
2.	Die C		
3.	Die C		
4.	Die C		
5.	Type 1		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

