

## InnoGreen® BIO-40A

Polyurethane Thermoset Elastomer

Innovative Polymers, Inc.

### Описание материалов:

InnoGreen® BIO-40A is a 40 shore A polyurethane elastomer formulated for hand-batch and vacuum assisted processing. Excellent physical properties can be obtained with a room temperature cure without the utilization of mercury, MOCA, or TDI. InnoGreen® BIO-40A has been approved by the USDA as a bio preferred product.

Главная Информация			
Характеристики	Содержание возобновляемых ресурсов		
Рейтинг агентства	Сертифицированный двусторонний продукт USDA		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Загар		
Метод обработки	Вакуумное литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
Hardener	1.00	g/cm <sup>3</sup>	
Cured	1.07	g/cm <sup>3</sup>	
Base Resin	1.20	g/cm <sup>3</sup>	
Формовочная усадка-Поток	0.10 to 0.50	%	ASTM D2566
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 100		
	Hardener		
	Mix Ratio by Weight: 100		
	Mix Ratio by Weight: 33		
	Resin		
	Mix Ratio by Volume: 28		
Время демолд	480 to 960	min	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Двуслойное содержание	37	%	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость			
25°C <sup>1</sup>	0.60	Pa·s	
25°C <sup>2</sup>	1.3	Pa·s	
25°C <sup>3</sup>	4.5	Pa·s	

Время отверждения <sup>4</sup>	40	hr
Gel Time	15 to 20	min

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	35 to 45		ASTM D2240
Прочность на растяжение	1.38	MPa	ASTM D638
Удлинение при разрыве	140	%	ASTM D638
Tear Strength	6.13	kN/m	ASTM D624

#### NOTE

1.	Hardener
2.	Mixed
3.	Resin
4.	24 hours at 77°F + 16 hours at 150°F

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat