

## Eltex® MED PH23H630

Low Density Polyethylene

INEOS Olefins & Polymers Europe

### Описание материалов:

Low Density Polyethylene for Pharmaceutical Blow-Fill-Seal

Eltex® MED PH23H630 is a LD-polyethylene produced in a high-pressure process intended for blow moulding of soft and flexible packages for pharmaceutical products.

Eltex® MED PH23H630 is produced according to good manufacturing practice and is additive-free.

Eltex® MED PH23H630 is available in granular form.

Eltex® MED PH23H630 can be used in "blow-fill and seal" machines for the production of ampoules and bottles. The product can also be used for pharmaceutical products manufactured with other conversion techniques such as blow moulding or injection moulding. The product is not intended for heat sterilization.

Главная Информация			
Характеристики	Без добавки Хорошая гибкость Мягкий		
Используется	Бутылки Фармацевтическая упаковка Фармацевтика Чехлы-гибкая упаковка		
Рейтинг агентства	Монография EP 3.1.4 USP класс VI		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионное выдувное формование Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	50		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	11.0	MPa	ISO 527-2/50

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	50.0	°C	ISO 75-2/B
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	165 to 190	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat