

Andur 9000 AS

Polyurethane (TDI)

Anderson Development Company

Описание материалов:

Andur 9000-AS is a two-component liquid urethane system which can be processed at room temperature to yield an elastomer with a hardness of 90 to 92 Shore A.

Andur 9000-AS is recommended where ease of processing is desired.

Главная Информация			
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11	g/cm ³	ASTM D792
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость (25°C)	500	cP	ASTM D2393

Дополнительная информация

Specific Gravity, ASTM D792, 77°F: 1.11 g/ml

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

