

Chemlon® 60MGS6IM

30% стекло BeadMineral

Polyamide 6

Teknor Apex Company (Chem Polymer)

Описание материалов:

60MGS6IM is a 30% mineral & glass sphere filled, impact modified, easy flowing grade of nylon 6. It offers improved toughness at low ambient service temperatures.

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Микро стеклянный шарик \ минеральный, 30% наполнитель по весу			
Добавка	Модификатор удара			
Характеристики	Модификация удара			
	Прочность при низкой температуре			
	Хорошая мобильность			
	Хорошая прочность			
	Средняя твердость			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.31	--	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка ¹	0.60 - 1.4	--	%	Internal method
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	1.9	--	%	ISO 62
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	76.0	--	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	11	--	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	3700	1350	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	125	68.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	6.0	--	kJ/m ²	ISO 180/A
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, not annealed	205	185	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	66.0	62.0	°C	ISO 75-2/A
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+14	1.0E+11	ohms	IEC 60093

Сопrotивление громкости	1.0E+16	1.0E+14	ohms-cm	IEC 60093
Диэлектрическая прочность (3.00 mm)	11	8.0	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость	3.80	4.20		IEC 60250
Comparative Tracking Index	600	--	V	IEC 60112

Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm, Teknor Apex test result)	НВ	--		UL 94
Индекс кислорода	22	--	%	ISO 4589-2

Иньекция	Сухой	Единица измерения
Температура сушки	80.0	°C
Время сушки	20	hr
Задняя температура	240 - 280	°C
Средняя температура	240 - 280	°C
Передняя температура	240 - 280	°C
Температура обработки (расплава)	250 - 275	°C
Температура формы	60.0 - 80.0	°C
Скорость впрыска	Fast	
Back Pressure	Low	
Screw Speed	Moderate	

Инструкции по впрыску

No drying is necessary unless the material has been exposed to air for longer than three hours. The appearance of splash marks on the surface of mouldings indicates excessive moisture is present.

NOTE

- Mould shrinkage is significantly influenced by many factors including wall thickness, gating, moulding shape and processing conditions. The range values given are determined from specimen bar mouldings of 1.5mm to 4mm wall thickness. They are provided as a guide for comparison purposes only and no guarantee should be inferred from their inclusion. (Specimens measured in the dry state, 24 hours after moulding).

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

