

megol® CUG 90

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

API SpA

Описание материалов:

megol® CUG 90 is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Eco-Friendly/Green

Fast Molding Cycle

Food Contact Acceptable

Главная Информация

Good Processability

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания					
Удлинение при растяжении (Break)	700	%	ASTM D638					
300% Strain	5.70	MPa						
100% Strain	4.70	MPa						
	13.4	MPa						
Прочность на растяжение			ASTM D638					
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания					
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	90		ASTM D2240					
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания					
Удельный вес	1.15	g/cm³	ASTM D792					
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания					
Метод обработки	Литье под давлением							
	порорабатывасмый матерлат							
	Приемлемый пищевой контакт Хорошая химическая стойкость Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Высокая термостойкость Низкая термостойкость Устойчивость к озону Перерабатываемый материал							
						Моющее средство стойкое Цикл быстрого формования		
						Устойчивость к основанию		
					Карактеристики	Кислотоупорный		



Tear Strength ¹	45.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
23°C, 72 hr	40	%	
70°C, 24 hr	64	%	
100°C, 24 hr	77	%	
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Ozone Resistance ² (40°C)	Excellent		
NOTE			
1.	Without Notch		
2.	72 hr, 200 ppcm, Tension=20%		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

