

## Andur M-62 (1,4BD)

Polyurethane (Polyester, MDI)

Anderson Development Company

### Описание материалов:

Andur M-62 is an MDI-polyester prepolymer that, when processed with 1,4 butanediol produces high quality 95 Shore A elastomers. Harder or softer elastomers can be cast through the use of other curatives and/or plasticizers.

Главная Информация			
Характеристики	Соответствие пищевого контакта		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1680 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600		
Формы	Жидкость		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	95	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	10.7	MPa	ASTM D412
300% strain	15.0	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	47.6	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	480	%	ASTM D412
Комплект сжатия	29	%	ASTM D395
Сопrotивляемость Bayshore	40	%	ASTM D2632
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка	2.5 - 3.3	min	
Время демолд	15 - 20	min	
Дополнительная информация			
Die C Tear, ASTM D1004: 600 pliAverage Split Tear, ASTM D1938: 520 pliParts of curative per 100 parts Andur M-62, 95% stoic, 6.3% NCO: 6.42 parts by weightParts of curative per 100 parts Andur M-62, 95% stoic, 6.35% NCO: 6.47 parts by weightParts of curative per 100 parts Andur M-62, 95% stoic, 6.4% NCO: 6.52 parts by weightParts of curative per 100 parts Andur M-62, 95% stoic, 6.45% NCO: 6.57 parts by weightParts of curative per 100 parts Andur M-62, 95% stoic, 6.5% NCO: 6.62 parts by weightParts of curative per 100 parts Andur M-62, 95% stoic, 6.55% NCO: 6.68 parts by weightParts of curative per 100 parts Andur M-62, 95% stoic, 6.6% NCO: 6.73 parts by weightMix Temperature: Andur M-62: 194°F Curative 1,4BD: 77-158°F			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура формы	105 - 120	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

