

Ad-Tech Epoxy EC-426

Epoxy; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy EC-426 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by casting and is available in North America. Typical application: Tools. Primary characteristic: wear resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию		
Используется	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Серый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.54	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.25	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	4000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	43.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	1.9	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2830	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	70.1	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	29	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	160	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	3.4E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	25	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	19	kV/mm	ASTM D149
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 16		

Mix Ratio by Weight: 100

Resin	Mix Ratio by Volume: 3.6		
Срок службы горшка (25°C)	150	min	
Срок годности (25°C)	52	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	12500	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	1100 to 1400	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat